Parafuge SX 900

DESCRIPTION

PARAFUGE SX 900 est composé de siloxanes oligomères et de solvants adaptés. **PARAFUGE SX 900** possède un grand pouvoir pénétrant dans les matériaux. Ainsi il se forme une zone hydrofuge dans le mur qui empêche l'ascension de l'humidité. Si bien appliqué, le **PARAFUGE SX 900** garantie une protection contre l'humidité durant de longues années.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs	Transparent
Poids % matière solide	7 %
Densité	0,79 g/cm³
Résistance d'Alkali	14 pH
Point d'inflammation	62°C

MODE D'EMPLOI

1) Lors d'injection avec pression jusqu'à 5 bar :
Forer des trous horizontalement dans le mur à traiter. Voir instructions du fabricant du matériel d'injection.

2) Lors d'injection sans pression
Forer des trous de Ø 15 mm si bas que possible dans le mur à traiter à une distance mutuelle de 150 mm en forme V (toujours forer dans les parties tendres du mur). Nettoyer les forages avec un aspirateur. Il est conseillé de maintenir un angle de 45° et de forer à une profondeur qui correspond à la profondeur totale du mur moins 50 mm. Pour les contre-murs chaque mur sera traité séparément.

1. Assembler la cartouche, l'entretoise 45° et l'embout long.
2. Couper une grande ouverture à l'embout long.
3. Renforcer la cartouche d'injection dans le forage et éventuellement fixer au mur avec un clou.
4. Etancher l'embout avec du **PARACRYL**.
5. Remplir les cartouches d'injection jusqu'à clou.
6. Vérifier si le liquide descend.
7. Remplir les cartouches pendant ± 1 heure et tenir.
8. Renouveler l'opération n°7 après 24 heures.
9. Démonter le tout après 48 heures et laisser les forages ouverts jusqu'à apparition des résultats. Ensuite boucher le tout avec du ciment rapide.

REMARQUES :

- Remplir une troisième fois les cartouches qui se vident rapidement.
- Les cartouches qui ne se vident pas, boucher les trous et recommencer 5 cm à côté

CONSOMMATION : ± 1,5 et 2,5 litres par mètre courant per 10 cm d'épaisseur de mur à traiter.

ATTENTION: Proteger les parts qui ne sont pas à traiter

042002

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Parafuge SX 900

CONDITIONNEMENT

5, 25, 200 litres

CONSERVATION

La durée de vie du PARAFUGE SX900 est de 12 mois si le produit est stocké dans les fûts de livraison hermétiquement fermés, à des températures inférieures à 30°C et à l'abri des rayons du soleil.

SECURITE

Vu l'inflammabilité du produit ne pas fumer durant l'application. Eviter le contact avec la peau. Il est recommandé de porter des gants et un masque.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité de ce produit.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.